

艺盛专用色母系列

earthsun™ ESBOR™

注塑专用色母 产品规格书

概述

本规格书谨适用于本公司产品中的色母制品。

标识

产品编号	YS-8006PC-SM
生产批号	见包装袋
包装	纸塑复合袋包装，净重 25KG。

应用

用量	按要求适量添加，正常添加量为 2%~8%。
预干燥	使用本产品最好做预干燥处理，110~130℃，4-6小时。
应用领域	PC 原料制品用。电子电器，工业零件，日用品等。

主要技术参数

物理性质	化学成分	含量 (%)
产品主要成分	白色颜料	20
	分散剂	6
	聚碳酸酯	74
外观	白色颗粒状	
色母粒径	2-3mm	
热稳定性	(2 分钟) 320℃	

密度	ISO1183	g/CM ³	1.43
熔融指数	ISO1133	g/10min	76
产品特点	本品使用 PC 树脂作载体，具有极优分散性，容易加工。		

检查

请存放在通风干燥处，注意防潮，远离火源，存放期 18 个月。

随货一起提供产品检验报告。

标识与实物相符。

本产品已通过 ROHS 检测记证。

本文所提供各项资料，只有限地提供本公司所生产某些产品而已，虽然以上资料具有高度可靠性，但仅供客户参考。

希望客户经试验后能善加利用。

有关技术和销售资料请向下列地址联系索取：

中山市艺盛塑胶颜料色母有限公司

广东省中山市东凤镇东阜路吉昌村兴昌路1栋

邮编：528425

网址：www.earthsun.cn

电话：+86-760-22635738

传真：+86-760-22635739

在此列出的数据属于产品属性的常规范围，所以其不得被用于制定产品规格和技术说明规范，亦不当单独用做设计依据。艺盛公司对于提供的任何建议或获得的与本信息有关的任何结果，不承担任何义务或责任。给出和接受所有该等建议的风险均由买方承担。披露本信息不得视为对艺盛或其它公司的专利权的许可，亦不视为授意侵犯艺盛或其它公司的专利。鉴于艺盛不能预料实际最终使用条件的所有变化，艺盛关于使用本信息不作任何保证，亦不承担任何责任。

警告：不得将艺盛材料用于医疗应用，例如在人体内植入或接触人体内部体液或组织等，除非该等材料是艺盛根据书面合同提供的，且该书面合同符合艺盛关于医疗应用的政策并明确承认此等预期使用。若想了解更多信息，请与您的艺盛代表联系。版权 earthsun™。艺盛的阿拉伯字母标志以及标有®的商标，均属于中山市艺盛塑胶颜料色母有限公司（ZhongShanEarthsun Plastic Color Masterbatch Co., Ltd）及其关联公司的注册商标或商标。版权所有。